



COLLANTE PER RASATURA

Versione 1.1.0 - 2016

DESCRIZIONE

Collante e rasante monocomponente. Prodotto in polvere a base di cemento PORTLAND, inerti selezionati ed additivi altamente prestazionali. Specifico per l'incollaggio di pannelli isolanti in polistirolo espanso, estruso, poliuretano e per completare il ciclo di rasatura prima dell'intonaco. Adatto per la finitura in esterno/interno di superfici in calcestruzzo, intonaci cementizi stagionati. Prodotto utilizzato nel sistema DECIAKAP per conferire a quest'ultimo valori conformi ETAG 004..

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	grigio o bianco
ASPETTO	polvere
COMPOSIZIONE	base cementizia con resine ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,05 kg/dm ³ a 20 °C

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +25 gradi °C
LAVORABILITA'	3 ora circa
ESSICCAZIONE	8-12 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
DILUIZIONE	28-30% circa
RESA	1,8 kg/m ² /mm
ATTREZZATURA	spatola

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, calcestruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto non deve presentare superfici con avallamenti superiori ad 1 cm. Ripristinare il supporto per portare la superficie alla massima planarità. Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e non sfarinante ed esente da vecchie pitture, tracce di disarmante o altre sostanze estranee. Verificare l'assenza di fenomeni permanenti di risalita d'umidità.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

- PREPARAZIONE:** mescolare accuratamente con un agitatore meccanico a bassa velocità nelle corrette proporzioni, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo grumi, cercando di inglobare la minor quantità possibile d'aria
- TECNICA APPLICATIVA:** stendere la rasatura sulla superficie con spatola in acciaio, ed in seguito ripassare con un frattone di spugna per ottenere una finitura tipo civile
- INTONACI NUOVI/ VECCHI** vedi “**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**”. Procedere alla finitura come descritto nella “**TECNICA APPLICATIVA**”
- NOTA** prima dell'applicazione lasciare riposare l'impasto per almeno 10 minuti

CONFEZIONI

IMBALLI sacco carta da kg 25

NOTE GENERALI

Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, ha un lungo periodo di stoccaggio. Evitare ogni possibile contatto con acqua. Non applicare in caso di pioggia, forte vento, e su pareti assolate. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

Usare acqua potabile per la diluizione e mantenere le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.