



# DECOR DECIA

Versione 1.1.1 - 2016

## DESCRIZIONE

**Decordecia** è la nuova linea di prodotti decorativi di **colorificio valdecia**.

Prodotto formulata totalmente a base acqua con un accurata scelta delle materie prime utilizzate viene proposto in 4 versioni: **oro, rame, argento, e neutro**.

Nella versione **oro, rame e argento** oltre all'effetto metallico tipico della base stessa con l'aggiunta degli appositi coloranti, si possono ottenere infinite sfumature.

Nella versione **neutra** con l'aggiunta degli appositi coloranti si ottengono gli effetti della classica velatura.

E' possibile aggiungere in tutte le basi anche i **glitter** di **colorificio valdecia** che con uno svariato assortimento di colori permettono di personalizzare ulteriormente la decorazione.

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

<b>COLORE</b>	oro, argento, rame, neutro
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante a base di resina in emulsione acquosa
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,00 ± 0,10 kg/l a 20 °C
<b>VISCOSITA'</b>	6000 – 8000 cp a 25°c

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>TEMP. D'APPLICAZIONE</b>	compresa tra + 5 e + 30 °C
<b>ESSICCAZIONE</b>	asciutto al tatto 2/3 ore, Completa 12/24 ore, lavabilità del supporto con acqua tiepida dopo almeno 15 giorni.
<b>RESA</b>	70/90 ml/mq nella versione oro, rame, argento 50/70 ml/mq nella versione neutra. La resa è da considerarsi orientative essendo molte le variabili quali fondo , effetto, ecc.
<b>DILUIZIONE</b>	con acqua max 10/15%
<b>ATTREZZATURA</b>	pennello tipo spalter per versione oro, argento, rame. Pennello tipo spalter, spugna, straccio, ecc, per versione Neutra.

## SISTEMA APPLICATIVO

Si raccomanda un'accurata preparazione del fondo.

Utilizzare **excalibur** idropittura lavabile per interni di **colorificio valdecia** applicata a due mani

previa stuccatura di eventuali crepe con **muraplaster plus** e stesura **isolacril** fissativo acrilico di **colorificio valdecia** se necessario.

Dopo almeno 24 ore, a completa essiccazione procedere all'applicazione di **decordecia** nella versione scelta.

La manualità e la personalizzazione dell'applicatore ne determinano l'effetto finale.

Pulizia degli attrezzi: con acqua tiepida.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

## **NORME DI SICUREZZA**

Per le informazioni relative a stoccaggio, manipolazione e corretto smaltimento del prodotto, consultare la scheda di sicurezza

## **CONFEZIONI**

LT 2,5 - 1

## **AVVERTENZE**

Il prodotto è sensibile al gelo. Non applicare a temperature inferiori ai 5°C.  
Agitare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.