

## DESCRIZIONE

Idropittura murale traspirante per interni. Buona copertura ed eccellente punto di bianco. Ottima traspirabilità e facile applicazione. Buona resistenza allo sfregamento a secco, assicura un gradevole aspetto opaco e vellutato. L'ottimo rapporto qualità-prezzo ne fa un prodotto altamente consigliato.

## CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

<b>COLORE</b>	bianco
<b>ASPETTO</b>	opaco
<b>COMPOSIZIONE</b>	legante a base di copolimeri in emulsione
<b>PESO SPECIFICO</b>	1,67 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup> a 20 °C
<b>VISCOSITA'</b>	40.000 ± 6000 cps G5 rpm 5
<b>RESIDUO SECCO</b>	65 ± 1%
<b>PERMEABILITA' AL VAPORE</b>	alta
<b>PRESA DI SPORCO</b>	media

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

## CARATTERISTICHE APPLICATIVE

<b>TEMP. D'APPLICAZIONE</b>	compresa tra +5 e +32 gradi °C
<b>ESSICCAZIONE</b>	6-8 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
<b>RESA</b>	5-6 m <sup>2</sup> /l in funzione del supporto
<b>DILUIZIONE</b>	1 <sup>a</sup> mano 30-35% d'acqua potabile 2 <sup>a</sup> mano 25-30% d'acqua potabile
<b>ATTREZZATURA</b>	pennello - rullo - spruzzo

## SISTEMA APPLICATIVO

**SUPPORTI:** intonaci civili, pareti rasate a stucco, cartongesso, fibrocemento.

**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO:** il supporto deve essere sano, asciutto, pulito ed esente da macchie d'umidità e muffe. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o carteggiatura. Imperfezioni, spaccature, sfogliamenti dovranno essere ripristinate utilizzando MURAPLASTER.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

## **CICLO APPLICATIVO**

### **INTONACI NUOVI**

applicare una mano di ISOLACRIL opportunamente diluito con acqua potabile, completare con due mani di MURALFLEX con un intervallo di 4-5 ore una dall'altra

### **INTONACI VECCHI**

vedi "PREPARAZIONE DEL SUPPORTO". Procedere alla finitura come per gli "INTONACI NUOVI"

## **VOCE DI CAPITOLATO**

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

idropittura traspirante bianca per interni

### **RESIDUO SECCO**

65 ± 1%

### **PESO SPECIFICO**

1,67 ± 0,05 g/cm<sup>3</sup> a 20 °C

## **CONFEZIONI**

### **IMBALLI**

secchi plastica lt 14 - 5

## **NOTE GENERALI**

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un lungo periodo di stoccaggio.

Prodotto tinteggiabile con pigmenti organici e inorganici in pasta. Si raccomanda di non superare il 1% in peso di paste, per non modificare le proprietà traspiranti tipiche del prodotto, e per evitare sfiammature dello stesso.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.