



RASANTE GRIGIO

Versione 1.1.1 - 2016

DESCRIZIONE

Rasante cementizio monocomponente. Ideale per effettuare lavori di rasatura dove sia richiesta un'ottima adesione e una finitura tipo effetto civile. La corretta formulazione conferisce al prodotto un'elevata lavorabilità nel rispetto dei tempi di essiccazione. Supporti ideali sono il calcestruzzo e gli intonaci cementizi in genere. Disponibile in due versioni granulometriche: standard e fine.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	grigio
ASPETTO	polvere
COMPOSIZIONE	base cementizia con resine ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,05 g/cm ³ a 20 °C

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +25 gradi °C
LAVORABILITA'	3 ore circa
ESSICCAZIONE	4-6 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
RESA	1,8 kg/ m ² /mm
DILUIZIONE	25% circa
ATTREZZATURA	spatola

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, calcestruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto non deve presentare superfici con avvallamenti superiori ad 1 cm. Ripristinare il supporto per portare la superficie alla massima planarità. Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e non sfarinante ed esente da vecchie pitture, tracce di disarmante o altre sostanze estranee. Verificare l'assenza di fenomeni permanenti di risalita d'umidità.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

- PREPARAZIONE:** mescolare accuratamente con un agitatore meccanico a bassa velocità nelle corrette proporzioni, sino ad ottenere in impasto omogeneo e privo grumi, cercando di inglobare la minor quantità possibile d'aria.
- TECNICA APPLICATIVA:** applicare la malta con l'apposita spatola dentata su un lato del pannello di materiale isolante e quindi applicare il pannello alla parete. L'uso della spatola dentata, permette d'ottenere una distribuzione omogenea e la stesura della corretta quantità di prodotto.
- INTONACI NUOVI/VECCHI** vedi "**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**". Procedere alla finitura come descritto nella "**TECNICA APPLICATIVA**".
- NOTA** prima dell'applicazione lasciare riposare l'impasto per almeno 10 minuti.

CONFEZIONI

IMBALLI secchi carta da kg 25

NOTE GENERALI

Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, ha un lungo periodo di stoccaggio. Evitare ogni possibile contatto con l'acqua. Non applicare in caso di pioggia, forte vento, e su pareti assolate. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Usare acqua potabile per la diluizione e mantenere le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.