



DECIA STUCK ELASTOMERICO

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Stucco elastomerico per interno/esterno. Prodotto a base di farine, cariche e leganti di notevole qualità accuratamente selezionati. DECIA STUCK ELASTOMERICO è particolarmente indicato per effettuare stuccature e riparazioni dove sia richiesta un'elevata elasticità. Di basso ritiro e buona carteggiabilità è componente fondamentale nel ciclo di tinteggiatura con DECIA QUARZ ELASTIC.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	bianco
ASPETTO	opaco
COMPOSIZIONE	legante elastomerico in emulsione contenente quarzo a granulometria controllata
PESO SPECIFICO	1,60 ± 0,1 g/cm ³ a 20 °C
RESIDUO SECCO	85 ± 2%
GRANULOMETRIA	≥ 0,1mm

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +32 gradi °C
ESSICCAZIONE	8-10 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
DILUIZIONE	Pronto uso

ATTREZZATURA	Spatola
---------------------	---------

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, calcestruzzo, prefabbricati, fibrocemento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito, privo di efflorescenze saline, ed esente da macchie d'umidità e muffe. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo carbonatazione di almeno quattro settimane.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

INTONACI NUOVI

applicare una mano di ISOLACRIL opportunamente diluito con acqua potabile, stuccare con due o più mani di DECIA STUCK ELASTIC con un intervallo di 8-10 ore una dall'altra. Completare il ciclo elastomerico con DECIA QUARZ ELASTIC.

INTONACI VECCHI

vedi "**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO**". Procedere alla finitura come per gli "**INTONACI NUOVI**"

NOTA

lo stucco acquista tutte le sue proprietà dopo una settimana circa

VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI

legante elastomerico

RESIDUO SECCO

85 ± 2%

PESO SPECIFICO

1,6 ± 0,1 g/cm³ a 20 °C

CONFEZIONI

IMBALLI

secchi plastica lt 5-2,5

NOTE GENERALI

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un lungo periodo di stoccaggio.

Prodotto tinteggiabile con pigmenti organici e inorganici in pasta.

Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sotto l'azione diretta del sole. Proteggere dalla pioggia battente le superfici per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Evitare l'applicazione su superfici troppo ampie.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.