DECIAELASTIC TOP

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Guaina cementizia impermeabilizzante bicomponente ad elevata flessibilità. Idonea per impermeabilizzazione di piscine, vasche, balconi, terrazze, muri contro terra e manufatti in calcestruzzo che presentano piccole fessurazioni. Ottima la protezione contro gli agenti atmosferici, quali smog, CO2, etc. La bassa resistenza al calpestio consiglia la copertura della guaina con l'incollaggio di piastrelle o adeguati materassini.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE COMPONENTE A

COLORE	grigio
ASPETTO	polvere
COMPOSIZIONE	base cementizia ed additivi selezionati
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,05 kg/dm^3 a 20 °C

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE COMPONENTE B

COLORE	lattice bianco
ASPETTO	liquido
COMPOSIZIONE	polimeri sintetici in emulsione
PESO SPECIFICO	1,01 ± 0,05 g/l a 20 °C

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +25 gradi °C
LAVORABILITA'	1 ora circa (riferito a 20°C e 65% U.R.)
ESSICCAZIONE	8-10 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
CATALISI	kg 2,5 componente **A** con kg 1 componente **B**
RESA	1,8 kg/m^2/mm
ATTREZZATURA	spatola

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaci civili, calcestruzzo

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto non deve presentare superfici con avvallamenti superiori ad 1 cm. Ripristinare il supporto per portare la superficie alla massima planarità. Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e non sfarinante ed esente da vecchie pitture, tracce di disarmante o altre sostanze estranee.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE: mescolare accuratamente con un agitatore meccanico a bassa velocità la parte A con la parte B nelle corrette proporzioni, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo grumi, cercando di inglobare la minor quantità possibile d'aria

TECNICA APPLICATIVA: stendere la guaina con spatola metallica fino ad uno spessore di 2 mm. Per il ciclo a due strati, si consiglia l'annegamento di rete in fibra di vetro (maglie da 4x5 mm) durante la stesura del primo strato Applicare uno strato successivo solo quando il primo strato è indurito completamente. Lisciare con spatola metallica dopo pochi minuti dall'applicazione

INTONACI NUOVI/ VECCHI vedi "**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO"**. Procedere alla finitura come descritto nella **"TECNICA APPLICATIVA"**

NOTA prima dell'applicazione lasciare riposare l'impasto per almeno 10 minuti. Lavare accuratamente con acqua gli attrezzi subito dopo l'applicazione

CONFEZIONI

IMBALLI componente A sacco carta da kg 25
componente B tanica plastica kg 10

NOTE GENERALI

Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, ha un lungo periodo di stoccaggio. Evitare ogni possibile contato con acqua. Non applicare in caso di pioggia, forte vento, e su pareti assolate. Proteggere dalla pioggia battente per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.