IDROREP

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Protettivo silossanico trasparente. Permette lo scorrimento dell'acqua lungo le pareti evitandone l'assorbimento, mantenendo uguale la traspirabilità del supporto. Ideale per calcestruzzo, mattoncini, grès, mattonelle e pietra, intonaci base cemento o calce. Non altera l'aspetto e le caratteristiche del prodotto.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	bianco lattiginoso
ASPETTO	liquido
COMPOSIZIONE	legante a base di polimeri silossanici
PESO SPECIFICO	1± 0,05 g/cm^3 a 20 °C
VISCOSITA'	12 ± 2 secondi tazza Ford 4
RESIDUO SECCO	11 ± 1%
PH	7

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +25 gradi °C
ESSICCAZIONE	3-5 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
RESA	6-7 m^2 /l per mano in funzione del supporto
DILUIZIONE	pronto uso
ATTREZZATURA	pennello - rullo

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: opere murarie esterne ed interne a base cemento, intonaci, mattoni

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito, privo di efflorescenze saline, ed esente da macchie d'umidità e muffe. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo carbonatazione di almeno quattro settimane. Evitare l'applicazione su pitture sintetiche fresche.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

INTONACI NUOVI	applicare una o più mani sino al rifiuto del supporto di IDROREP
INTONACI VECCHI	vedi "**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO"**. Procedere alla finitura come per gli **"INTONACI NUOVI"**
NOTA	il prodotto acquista tutte le sue proprietà dopo dieci giorni circa

VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI	idrorepellente silossanico trasparente
RESIDUO SECCO	11 ± 1%
PESO SPECIFICO	1± 0,05 g/cm^3 a 20 °C

CONFEZIONI

IMBALLI	taniche plastica lt 25 - 5 - 1

NOTE GENERALI

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un medio periodo di stoccaggio. Evitare l'applicazione su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettando un periodo minimo di almeno quattro settimane.
Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sotto l'azione diretta del sole. Proteggere dalla pioggia battente le superfici per almeno 48 ore dopo l'applicazione.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.