LA VECCHIA CALCE-PITTURA

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Pittura base calce di lunga stagionatura. Formulata con materie prime naturali è efficace nella sanificazione degli ambienti interni. LA VECCHIA CALCE PITTURA deve essere utilizzata solo su supporti base calce. Per questo è particolarmente indicata nel restauro delle facciate di notevole interesse storico.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	bianco
ASPETTO	opaco
COMPOSIZIONE	grassello di calce ed inerti selezionati
PESO SPECIFICO	1,36 ± 0,05 g/cm^3 a 20 °C
VISCOSITA'	4000 ± 1500 cps R6 rpm 60
RESIDUO SECCO	62 ± 1%
PERMEABILITA'	alta
PH	12,6 ± 0,1

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +25 gradi °C
ESSICCAZIONE	4-6 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
RESA	8-10 m^2 /l per mano in funzione del supporto
DILUIZIONE	1ª mano 50-60% d'acqua potabile
	2ª mano 50-60% d'acqua potabile
ATTREZZATURA	pennello

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco base calce, malta bastarda base calce

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito, privo di efflorescenze saline, ed esente da macchie d'umidità e muffe. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi o particolarmente alcalini, rispettare un periodo minimo carbonatazione di almeno quattro settimane. I supporti devono esse sempre inumiditi prima dell'applicazione del prodotto. Imperfezioni, spaccature, dovranno essere ripristinate utilizzando RASATURA DI BASE.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

INTONACI NUOVI	applicare direttamente due o più mani opportunamente diluite con acqua potabile, di VECCHIA CALCE PITTURA con un intervallo di 4-6 ore una dall'altra
INTONACI VECCHI	vedi "**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO"**. Procedere alla finitura come per gli **"INTONACI NUOVI"**
NOTA	la pittura acquista tutte le sue proprietà dopo dieci giorni circa

VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI	grassello di calce ed inerti selezionati
RESIDUO SECCO	62 ± 1%
PESO SPECIFICO	1,36 ± 0,05 g/cm^3 a 20 °C

CONFEZIONI

IMBALLI	secchi plastica lt 14 - 5

NOTE GENERALI

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un medio periodo di stoccaggio.
Prodotto tinteggiabile con pigmenti inorganici in pasta. La stessa tinta riprodotta in lotti diversi può mostrare variazioni di colore, così come lo stesso lotto, applicato a distanza di diversi giorni o in condizioni ambientali diverse.
Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sotto l'azione diretta del sole. Proteggere dalla pioggia battente le superfici per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Evitare l'applicazione su superfici troppo ampie, delimitando il campo di lavoro con nastri di carta adesiva. Togliere i nastri adesivi a prodotto ancora umido. Usare acqua potabile per la diluizione e mantenere le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione. Il prodotto è caustico, pertanto si consiglia di proteggere vetri, parti metalliche, pietre e quant'altro possa venirne a contatto.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.