MARMORINO CLASSICO

Versione 1.1.0 - 2023

DESCRIZIONE

Prodotto studiato per riproporre le antiche finiture dette Marmorino. Caratteristico di moltissimi edifici di carattere storico, MARMORINO CLASSICO una volta applicato genera sfumature e colori originali esaltati anche dall'abilità dell'applicatore. Completamente naturale a base di grassello di calce, previene la formazione di muffe e batteri.

CARATTERISTICHE CHIMICHE FISICHE

COLORE	bianco
ASPETTO	pasta densa
COMPOSIZIONE	grassello di calce stagionato ed inerti macinati
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,05 g/cm^3 a 20 °C
VISCOSITA'	pasta
PERMEABILITA'	alta
pH	13 circa

Nota: tali proprietà sono quelle tipiche e non sono da considerarsi specifiche. Deviazioni marginali dei valori non influenzano l'efficacia o la proprietà del prodotto.

CARATTERISTICHE APPLICATIVE

TEMP. D'APPLICAZIONE	compresa tra +5 e +25 gradi °C
ESSICCAZIONE	4-6 ore (riferito a 20°C e 65% U.R.)
RESA	0,5-0,8 kg/ m^2 in funzione del supporto
DILUIZIONE	pronto all'uso
ATTREZZATURA	spatola in acciaio

SISTEMA APPLICATIVO

SUPPORTI: intonaco base calce, malta bastarda base calce

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: il supporto deve essere sano, asciutto e pulito, privo di efflorescenze saline, ed esente da macchie d'umidità e muffe. Le vecchie pitture sfarinanti devono essere eliminate mediante spazzolatura o idrolavaggio a pressione. Non applicare su supporti freschi, rispettare un periodo minimo carbonatazione di almeno quattro settimane. I supporti devono esse sempre inumiditi prima dell'applicazione del prodotto.

Nota: la buona riuscita dei cicli applicativi è condizionata da una corretta preparazione del supporto. Quello descritto nella scheda rappresenta una condizione minima che va integrata alla professionalità ed esperienza dell'operatore.

CICLO APPLICATIVO

INTONACI NUOVI	applicare direttamente sul supporto la RASATURA DI BASE con una spatola in acciaio, completare con due o più mani di strati sottili di MARMORINO CLASSICO
INTONACI VECCHI	vedi "**PREPARAZIONE DEL SUPPORTO"**. Procedere alla finitura come per gli **"INTONACI NUOVI"**
NOTA	il prodotto asciutto può essere trattato con cere e saponi creando una maggiore protezione e brillantezza finale

VOCE DI CAPITOLATO

CARATTERISTICHE GENERALI	grassello di calce stagionato ed inerti macinati
PESO SPECIFICO	1,45 ± 0,05 g/cm^3 a 20 °C

CONFEZIONI

IMBALLI	secchi plastica kg 25

NOTE GENERALI

Il prodotto è sensibile al gelo. Si consiglia, di conservarlo a temperatura compresa tra +5° e +25°C. Conservato negli imballi originali ben chiusi, e non diluito con acqua, ha un medio periodo di stoccaggio.
Prodotto tinteggiabile con pigmenti inorganici in pasta. La stessa tinta riprodotta in lotti diversi può mostrare variazioni di colore, così come lo stesso lotto, applicato a distanza di diversi giorni o in condizioni ambientali diverse.
Non applicare in caso di pioggia, forte vento, sotto l'azione diretta del sole. Proteggere dalla pioggia battente le superfici per almeno 48 ore dopo l'applicazione. Il prodotto è caustico, pertanto si consiglia di proteggere vetri, parti metalliche, pietre e quant'altro possa venirne a contatto.

Tutte le suddette informazioni tecniche contenute all'interno di questa scheda, sono il risultato d'accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Esse non rappresentano una garanzia legale, espressa o implicita, circa l'utilizzo del nostro prodotto, in quanto usato al di fuori del nostro controllo. Ciascun utilizzatore dovrà verificare l'efficacia e il comportamento del nostro prodotto per quanto attiene le sue specifiche applicazioni.